

# Hormigones VALER, S.A.

Grúas  
Transportes  
Gravas-Arenas  
Piedra gorda- Canto  
Excavaciones

Cmno. Baños s/n  
26250 Sto. Domingo de la Calzada  
(La Rioja)  
Tel/Fax 941340310 / 941342071  
E-mail: [valer@hormigonesvaler.com](mailto:valer@hormigonesvaler.com)  
[www.hormigonesvaler.com](http://www.hormigonesvaler.com)

GRAVERA  
"MONTEABAJO"  
T.M. de Bañares (La  
Rioja)



1029

CPR

N° ES19/86681

A16-B-MA-12/08/24

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas  
UNE-EN 13043:2002+AC:2004

**AG-T-2/6-S (Árido grueso, triturado, 2/6mm, silíceo)**

**Arrocillo 3x6**

Características Esenciales	Prestaciones	Unds.
<b>Propiedades Geométricas:</b>		
Tamaño de las partículas	2/6	d/D
Granulometría	Gc90/10 – G25/15	
Forma de las partículas	F120	(IL)
Porcentaje de caras de fractura	C95/1	
<b>Limpieza:</b>		
Contenido en finos	$f_i$	
Calidad de los finos	PND	(EA)
<b>Propiedades Físicas:</b>		
Resistencia a la fragmentación	LA <sub>25</sub>	
Resistencia al pulimento	PSV <sub>56</sub>	
Densidad de partículas	≤2,67	(gr/c <sup>3</sup> )
Absorción de agua	≤1,10%	%WA
Reactividad álcali-sílice	No Reactivo	
<b>Propiedades Químicas:</b>		
Cloruros	PND	
Sulfatos solubles en ácido	PND	
Azufre total	PND	
Componentes que alteran la velocidad del fraguado y el endurecimiento del hormigón	PND	
<b>Sustancias Peligrosas:</b>		
Emisión de radioactividad	PND	
Liberación de metales pesados	PND	
Liberación de carbonos poliaromáticos	PND	
Liberación de otras sustancias peligrosas	PND	

PDN= Prestación no determinada